



# Eurosupra Supérieur 21

Eurosupra Superior 21 / Eurosupra Sup 21



**Combinaison papier-synthétique la plus efficace sur le marché. Il est composé de 2 couches en synthétique (polyester) et de 7 couches de papier, dont 2 "Haute Capacité" (120g/m<sup>2</sup>), 4 "Standard" (70g/m<sup>2</sup>) et 1 Minimesh™.**

Mejor combinacion papel-sintetico para industria. Esta constituido por 7 capas de papel, (2 : 120g/m<sup>2</sup>, 4 : 70g/m<sup>2</sup> and 1 : Minimesh™) y 2 capas finales sintetica.

This product is the best solution for booths with vertical ventilation. It is composed of 7 layers of paper, (2 : 120g/m<sup>2</sup>, 4 : 70g/m<sup>2</sup> and 1 : Minimesh™) and 2 synthetics.

## Données techniques / Datos tecnicos / Technical features

### Produits/Productos

|              |              |
|--------------|--------------|
| E 4239921 HC | 12m x 1,15m  |
| E 3339921 HC | 12m x 0,80m  |
| E 2939921 HC | 12m x 0,75m  |
| E 2439921 HC | 12m x 0,60m* |
| E 2139921 HC | 12m x 0,50m* |

\*Attention 0,60 et 0,50 livraison par 2 rouleaux

\*Cuidado 0,60 y 0,50 entrega por 2 rollos

### Composition

7 couches de papier Kraft ignifugé / 2 couches de synthétique  
7 capas de papel Kraft ignifugado / 2 capas de poliéster sin tejer

Estructura

### Résistance au feu/Resistencia al fuego

M2 (certificat délivré par le CSTB en mars 2001)

### Poids au m<sup>2</sup>/Peso por m<sup>2</sup>

430g

### Epaisseur/Espesor

25mm

### Perte de charge - Etat neuf

3,3mm/H<sub>2</sub>O pour 0,75m/s (32 Pa)

Perdida de cargo

### Perte de charge maximale

15mm/H<sub>2</sub>O pour 0,75 m/s (147 Pa)

Perdida de carga maxima

### Capacité de rétention

12 à 15kg/m<sup>2</sup>

Capacidad de retención

### Efficacité/Eficacia (test Andersenn)

1,8mg/m<sup>3</sup>

### Efficacité en masse/Eficacia general

thermo-durcissables/termoestables

séchage air

99 à 99,8 %

hydrosolubles/hidrosolubles